

## ACRYLAXE

### DEFINITION

C'est une peinture de finition à séchage rapide, à base de liant méthacrylate résistant aux intempéries, aux U.V et aux produits chimiques.

### UTILISATION

ACRYLAXE peut être utilisé sur des supports (acier, acier galvanisé, acier métallisé, aluminium...) déjà traités et apprêtés par des primaires tel que AVEROPOX PHZ PRIMER, AVEROPOX CR PRIMER, AVERO-FILLER...

Noter bien qu'on peut appliquer seulement d'une à deux couches d'ACRYLAXE sur des métaux non ferreux (Acier galvanisé...) préalablement préparés sans primaire

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Gris métallisé et autre sur demande.
- Aspect : Brillant ou satiné
- Nombre de composants : 1
- Densité du Mélange :  $1,02 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$
- Extrait Sec en Poids : 43 +/- 2%
- Epaisseur recommandé : 35  $\mu\text{m}$  sec 80  $\mu\text{m}$  humide
- Rendement Théorique : 13  $\text{m}^2/\text{L}$  à 50  $\mu\text{m}$
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

### PROPRIETES PARTICULIERES

- RESISTANCE AUX INTEMPERIES : Elevée
- RESISTANCE AUX RAYURES : Elevée

## ACRYLAXE

### PREPARATION DE SURFACE

**Acier neuf** : décapé au degré Sa 2.5

**Anciens supports** : éliminer les anciennes peintures non adhérentes et les rouilles par grattage, brossage ou décapage

**Métaux non ferreux** : dégraisser et bien traiter la surface

### APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : Diluant CA-CH entre 0 et 15 % de dilution.
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C  
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

### DURCISSEMENT

| Température | Temps de Séchage |          | Temps de recouvrement |         |
|-------------|------------------|----------|-----------------------|---------|
|             | Sec A toucher    | Sec Dur  | Minimum               | Maximum |
| 20°C        | 10 min           | 1 Heures | 12 Heures             | -       |

### COMPATIBILITE

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Couche Précédente | <b>Lui-même</b> , AVEROPOX PHZ PRIMER, AVEROPOX CR PRIMER, AVERO-FILLER |
| Couche Suivante   | Lui-même,                                                               |

## ACRYLAXE

### CONDITIONNEMENT

Emballage

18 KG

### STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

### SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants