

AVEROSPEED FINITION

DEFINITION

C'est une finition à base d'alkyde modifié, à séchage et dureté rapide.

UTILISATION

AVEROSPEED FINITION est destiné surtout pour des finitions brillantes sur des supports traités et apprêtes par des systèmes anticorrosifs compatibles. Citons les matériels suivants :

- ✓ Charpente Métallique
- ✓ Matériels agricoles et roulants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Selon nuancier Ral
- Aspect : Brillant
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,18 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 58 +/- 3%
- Epaisseur recommandé : 40 µm sec
- Rendement Théorique : 12 m²/Kg à 40 µm.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Bonne retention du brillant

AVEROSPEED FINITION

APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : Diluant SPEED AVERO (Entre 0 et 10 %)
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	20 à 25 minutes	1 à 1H et demi-heures	48 Heures	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente	AVEROSPEED PRIMER ; AVEROPOX PHZ PRIMER ; WASH AVERO FILLER et d'autres nous consulter
Couche Suivante	Lui-même, Prolac, Verolac, Colac

CONDITIONNEMENT

Emballage	METALLIQUE 20 KG
-----------	---------------------

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

AVEROSPEED FINITION

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants