

## AVEROSPEED PRIMER

### DEFINITION

C'est un primaire à base de résine alkyde modifié, à séchage rapide et possède un caractère d'inhibiteur de rouille vue sa forte teneur en matière anticorrosive non toxique.

### UTILISATION

AVEROSPEED PRIMER est un primaire présentant une excellente base d'accrochage sur tous supports métalliques préalablement préparés, citons quelques structures en acier :

- ✓ Charpente Métallique
- ✓ Matériels agricoles et roulants

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Selon nuancier Ral
- Aspect : MAT
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- Extrait Sec en Poids : 70 +/- 3%
- Epaisseur recommandé : 60 µm sec
- Rendement Théorique : 10 m<sup>2</sup>/Kg à 60 µm.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

### PROPRIETES PARTICULIERES

- Pouvoir Anti corrosion : Bon.

## AVEROSPEED PRIMER

### PREPARATION DE SURFACE

Pour la préparation des surfaces on doit bien gratter ou brosser pour améliorer les performances du revêtement(rugosité).

### APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : Diluant SPEED AVERO (Entre 0 et 10 %)
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C  
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

### DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	15 à 20 minutes	1 Heure	24 Heures	-

### COMPATIBILITE

- Couche Précédente Lui-même
- Couche Suivante Lui-même, Alkyde modifié, glycérophtalique, polyuréthanes, nitrocellulose et aussi acrylique.

### CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE  
25 KG

## AVEROSPEED PRIMER

### STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

### SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants