

AVEROSPEED FINITION

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVEROSPEED FINITION
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
- NATURE : C'est une finition à base d'alkyde modifié, à séchage et dureté rapide.

UTILISATION

AVEROSPEED FINITION est destiné surtout pour des finitions brillantes sur des supports traités et apprêtés par des systèmes anticorrosifs compatibles. Citons les matériels suivants :

*Charpentes métallique

*Matériels agricole et roulants.

Les primaires compatibles avec AVEROSPEED FINITION sont :

*AVEROSPEED PRIMER ; AVEROPOX PHZ PRIMER ; WASH AVERO FILLER et d'autres a consulter nos laboratoires.

AVEROSPEED FINITION peut être appliquer :

*A la brosse ou rouleau, après dilution de 0 à 3% au diluant SPEED

*Au pistolet pneumatique, après dilution de 5 à 12% au diluant SPEED

-Au pistolet airless ,après dilution de 0 à 5% au diluant SPEED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEURS : Selon nuancier RAL
- DENSITE : 1.18±0.05
- ASPECT : Brillant
- NOMBRE DE COMPOSANTS :1
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 58±2
- SECHAGE A 25°C :HP :Sec au toucher :de 20 à 25 minutes
Dur :1heure à 1heure 15 minutes selon le degré d'hygrométrie
- RENDEMENT THEORIQUE : 12m²/kg pour épaisseur de 40µm sec
- BONNE RETENTION DU BRILLANT
- RECOUVRABLE :par lui-même après 48 heures au minimum(Pour le cas d'une deuxième couche)et par uniquement des finitions glycérophaliques tel que PROLAC(mat, satiné et brillant),VEROLAC(mat et brillant)et COLAC.

EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 20kg.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.