

AVEROSPEED PRIMER

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVEROSPEED PRIMER
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
- NATURE : C'est un primaire à base de résine alkyde modifié, à séchage rapide et possède un caractère d'inhibiteur de rouille vue sa forte teneur en matière anticorrosive non toxique.

UTILISATION

AVEROSPEED PRIMER est un primaire présentant une excellente base d'accrochage sur tous supports métallique préalablement préparés, citons quelques structures en acier :

*Charpentes métallique

*Matériels agricole et roulants.

Pour la préparation des surfaces on doit bien gratter ou brosser pour améliorer les performances du revêtement(rugosité).

AVEROSPEED PRIMER peut être appliquer :

*A la brosse ou rouleau, après dilution de 0 à 5% au diluant SPEED

*Au pistolet pneumatique, après dilution de 5 à 12% au diluant SPEED

-Au pistolet airless ,après dilution de 3 à 8% au diluant SPEED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEURS : Gris, brun rouge ou autres
- DENSITE : 1.57±0.05
- ASPECT : Mat
- NOMBRE DE COMPOSANTS :1
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 73±2
- SECHAGE A 25°C :HP :Sec au toucher :de 15 à 20 minutes
Dur :environ 1 heure selon le degré d'hygrométrie
- RENDEMENT THEORIQUE : 10m²/kg pour épaisseur de 60µm sec
- POUVOIR ANTICORROSION :Bon

SECTEUR : INDUSTRIEL

- RECOUVRABLE :par toutes les peintures finition :Alkyde modifié, glycérophtalique ,polyuréthanes, nitrocellulose et aussi acrylique.

EMBALLAGE

METALLIQUE :Estagnon de 25kg.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.