

PROLAC 2 EN 1

DEFINITION

Peinture de finition, laqué glycérophthalique de haute gamme à base de résine alkyde non jaunissante et riche en phosphate de zinc pour avoir un pouvoir anticorrosif parfait.

UTILISATION

PROLAC 2 EN1 est une peinture applicable directement sans couche de protection comme les VEROFER à cause des additifs anticorrosifs.

PROLAC 2 EN 1 est une peinture de haute performance applicable sur structure métallique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanche ou autres sur demande
- Aspect : Brillant, MAT, Satiné
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,23 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 68 +/- 3%
- Epaisseur recommandé : 60 µm sec
- Rendement Théorique : 8 à 10 m²/Kg à 60 µm.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Pouvoir Couvrant : Elevée.
- Résistance aux chocs et aux rayures : Excellent.
- Résistance au milieu salin : Bonne.
- Applicable jusqu'à deux couches

PROLAC 2 EN 1

PREPARATION DE SURFACE

Supports métalliques : après le ponçage et le dégraissage

APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : diluant essence térébenthine AVERO (Entre 0 et 10 %)
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	4 Heures	8 Heure	24 Heures	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente Nous consulter

Couche Suivante Lui-même

CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE

4 KG

18 KG

PROLAC 2 EN 1

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants