

HAITI

Peinture routière acrylique

Peinture rétroréfléchissante de signalisation routière

CERT EN 1436 : 5633/P-R-I P5 - 1 000 000 PASSAGES DE ROUES aetec Espagne

À propos : c'est une peinture acrylique à séchage très rapide, destinée pour les routes, les trottoirs, passage piétons, parkings... avec un excellent accrochage et une bonne résistance à l'abrasion.

Descriptif technique :

Densité :	1.45 ± 0.05 g/cm ³
Viscosité :	88 ± 3 Krebs
Extrait sec :	69 % ± 2
Teneur en cendres :	33 % ± 3
Pouvoir couvrant :	99.4 pour un film de 300 µm
Teintes :	blanche, jaune, rouge, noir ...
Aspect :	Mât
Application :	sur les supports bitumés et ciment par la brosse, au rouleau, à la machine à pulvérisation.
Dilution :	peinture applicable tel qu'elle est, si non à ne pas dépasser 3 % (diluant R55).
Séchage :	sec de 8 à 12 minutes suivant les conditions climatiques.
Rendement certification :	1m ² par 700 g peinture + 400 g microbilles
Essai de durabilité :	5633 / P-R-I P5- 1 000 000 de passages de roues aetec Espagne
Conditionnement :	Estagnon de 20 kg - 25 kg



CERT EN 1436 : 5633/P-R-I P5 - 1 000 000 PASSAGES DE ROUES aetec Espagne