AVEROCLOR PRIMAIRE/HV (CAOUTCHOU CHLORE)

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVEROCLOR PRIMAIRE/HV
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 8a
- NATURE : C'est un primaire anticorrosif à base de caoutchouc chloré et des pigments inhibiteurs de rouilles.

UTILISATION

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV est utilisé pour la protection des reservoirs, charpentes soumis a des vapeurs ou à des condensations acides alcalines ou salines, ainsi la protection des silos, trémies…

Aussi il est destiné pour intérieur et extérieur.

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être appliqué :

*Sur acier : après décapage au degré DS 2.5

*Sur béton : après avoir éliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être appliqué :

*A la brosse ou rouleau après dilution de 0 à 5% au diluant approprié.

*Au pistolet Airless de 5 à 15% au diluant approprié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR :Gris ,Brun rouge, Blanc.
- DENSITE : 1.35±0.05
- ASPECT :Mat
- NOMBRE DE COMPOSANTS :1
- EPAISSEUR DU FILM :Film sec :50µm
  Film humide :105µm
- EXTRAIT SEC EN VOLUME :47%

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137

- RENDEMENT :
  -Pratique :en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.
  -Théorique : 10m²/l

*AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être recouvert :

-Par lui-même et par une couche de finition AVEROCLOR FINITION (cas de système caoutchouté de 3 couches).
-Par une couche de finition AVEROCLOR FINITION (cas de système caoutchouté de 2 couches)
-Par une couche de finition glycérophtalique tel que VEROLAC, PROLAC ou similaire.

Les revêtements obtenus sont insaponifiables et résistants à l'eau.

EMBALLAGE

EST DE 25 KG.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137