

AVEROCLOR PRIMER

DEFINITION

C'est un primaire anticorrosif à base de caoutchouc chloré et des pigments inhibiteurs de rouilles à haute résistance chimique.

UTILISATION

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV est utilisé pour la protection

- Des réservoirs,
- Charpentes soumis à des vapeurs ou à des condensations acides alcalines ou salines, ainsi
- La protection des silos, trémies
- Extérieurs de wagons citernes
- Locaux industriels, laboratoires, etc.

AVEROCLOR PRIMAIRE/HV peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur.

Les revêtements obtenus sont insaponifiables et résistants à l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Gris, Brun rouge, Blanc
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité du Mélange : 1,41 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 50 +/- 2%
- Extrait Sec en Volume : 48 +/- 3%
- Epaisseur recommandé : 50 µm sec 105 µm humide
- Rendement Théorique : 9,6 m²/L à 50 µm
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

AVEROCLOR PRIMER

PREPARATION DE SURFACE

Acier brut : Décapage à l'abrasif au degré Sa 2 ½ selon ISO 8501-1. Profil de rugosité : 20-50 µm.

Béton : sec et préalablement traité afin d'éliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes

APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

SYSTEM

- ❖ Sur acier : 1 couche de AVEROCLOR PRIMAIRE à 40/50 µm, 1 couche de AVERCLOR PRIMAIRE HV à 40/100 µm et 1 couche de AVEROCLOR FINITION à 40 µm.
- ❖ Sur béton : 1 couche de AVEROCLOR à 40/100 µm et 1 couche de AVEROCLOR FINITION à 40 µm.

AVEROCLOR PRIMER

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	3-4 Heure	-	-	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente Lui-même

Couche Suivante Lui-même, Averoclor Finition, Prolac

CONDITIONNEMENT

Emballage

25 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants