

VEROFIX

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROFIX
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7b1.
- NATURE : C'est une couche primaire d'imprégnation, pigmentée pour extérieur à base de résine acrylique en solution en phase solvant.

UTILISATION

VEROFIX est destiné à l'extérieur sur des supports légèrement farinant ou d'anciens fonds peints préalablement préparés (lavage à l'eau).

-Les supports, au moment d'application seront soignés, secs et propres (tel que béton, ciment, enduit...).

-VEROFIX doit être appliqué à la brosse ou au rouleau après dilution au diluant essence térébenthine de 0 à 5%.

-VEROFIX doit être recouvert par une finition compatible citons VEROFLEX et autres peintures à l'eau de haute gamme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ASPECT : Mat
- TEINTE : Blanc et autres sur demande (200 kg minimum)
- DENSITE : 1.5 ± 0.05
- EXTRAIT SEC EN POIDS: $72 \pm 2\%$
- SECHAGE A 25°C : HP : 1 heure 30 minutes / SEC : 3 heures / DUR : 12 heures
- RENDEMENT THEORIQUE: 6 à 7 m²/L selon la nature des supports, le matériel d'application et la qualification du personnel.
- RESISTANCE A LA SAPONIFICATION : Bonne
- ADHERENCE : Excellente
- VEROFIX est perméable à la vapeur d'eau.

EMBALLAGE

ESTAGNON DE 18 KG.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable contient du white spirit
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.