VEROVINYL FINITION 668 (FINITION VINYLIQUE)

DEFINITION

C'est une finition vinylique modifié mono composant.

UTILISATION

VEROVINYL FINITION 668 est un revêtement esthétique qui complète et augmente les performances du système vinylique.

VEROVINYL FINITION 668 peut être comme couche de finition en travaux neufs comme en intérieur industriel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanche ou autres sur demande
- Aspect : Semi-Brillant
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,1 g/cm^3
- Extrait Sec en Poids : 58 +/- 3% Blanc
- Epaisseur recommandé : 50 µm sec
- Rendement Théorique : 4 à 8 m²/Kg selon la nature du support.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PREPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèches et exempt de tous types de contamination.

APPLICATION

- Pistolet Airless : Recommandé
- Pistolet Conventionnel : Recommandé
- Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- Rouleau : Non recommandé
- Diluant : diluant vinyle (Entre 0 et 15 %)
- Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
  L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137

VEROVINYL FINITION 668 (FINITION VINYLIQUE)

DURCISSEMENT

	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
Température	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
25°C	2 Heures	8 Heure	12 Heures	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente VEROVINYL 666.

Couche Suivante Lui-même.

CONDITIONNEMENT

Emballage METALLIQUE
20 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137