

VEROVINYL FINITION 668 (FINITION VINYLIQUE)

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROVINYL FINITION 668
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7c
- NATURE : C'est une finition vinylique modifié mono composant.

UTILISATION

-VEROVINYL FINITION 668 est un revêtement esthétique qui complète et augmente les performances du système vinylique.

-VEROVINYL FINITION 668 doit être appliqué sur couches inférieures sèches et exempt de toute contamination.

-Le délai de recouvrement entre VEROVINYL FINITION 668 et la couche précédente doit être respecté environ 12 heures minimum à 25°C.

-VEROVINYL FINITION 668 peut être comme couche de finition en travaux neufs comme en intérieur industriel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanc et autres sur demande(RAL)
- DENSITE : 1.1±0.05
- ASPECT : Semi-brillant
- NOMBRE DE COMPOSANT :1
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 58±2%
- RENDEMENT THEORIQUE : 4 à 5m²/kg pour 50 µm
- RENDEMENT PRATIQUE :il est en fonction des supports, de la nature des pièces a peindre, des conditions climatique et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

- DILUTION : au diluant vinyl
 - Pistolet airless : diluer de 5 à 10 % au diluant vinyl.
 - Pistolet pneumatique : diluer de 10 à 20% au diluant vinyl.
 - Brosse ou rouleau : diluer de 0 à 10% au diluant vinyl.

EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 20kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.