

VEROVINYL FINITION 666 (PRIMAIRE VINYLIQUE)

DEFINITION

C'est un primaire vinylique anticorrosif riche en phosphate de zinc.

UTILISATION

VEROVINYL PRIMER 666 est une couche primaire appliquée sur une grande variété de support préalablement préparée.

VEROVINYL PRIMER 666 est un primaire dans le cadre d'un système vinylique, suivie d'une couche intermédiaire vinylique tel que MASTIC VEROVINYL 667 et fini par une finition vinylique tel que VEROVINYL FINITION 668.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Gris, Brun rouge
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,4 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 70 +/- 3%
- Epaisseur recommandé : 40 µm sec
- Rendement Théorique : 7 à 8 m²/Kg selon la nature du support.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PREPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et exempt de tous types de contamination.

Supports neufs : décaper à l'abrasif projeté au standard SA 2.5.

Supports anciens : égrenage grain 150 puis dépoussiérage. VEROVINYL PRIMER 666 convient pour recouvrir certains revêtements anciens adhérents et compatibles (il est nécessaire de procéder un essai de comptabilité sur une surface témoin)

VEROVINYL FINITION 666 (PRIMAIRE VINYLIQUE)

APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : diluant vinyle (Entre 0 et 15 %)
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
25°C	2 Heures	8 Heures	12 Heures	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente Lui-même

Couche Suivante Lui-même, VEROVINYL 667, VEROVINYL 668

CONDITIONNEMENT

Emballage METALLIQUE
25 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

VEROVINYL FINITION 666 (PRIMAIRE VINYLIQUE)