

VEROVINYL PRIMER 666 (PRIMAIRE VINYLIQUE)

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROVINYL PRIMER 666
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7c
- NATURE : C'est un primaire vinylique anticorrosif riche en phosphate de zinc.

UTILISATION

-VEROVINYL PRIMER 666 est une couche primaire appliquée sur une grande variété de support préalablement préparée.

-VEROVINYL PRIMER 666 est un primaire dans le cadre d'un système vinylique, suivie d'une couche intermédiaire vinylique tel que MASTIC VEROVINYL 667 et fini par une finition vinylique tel que VEROVINYL FINITION 668.

PREPARATION DES SURFACES

Les performances de ce produit dépend de la qualité de préparation de la surface.

Les supports préalablement préparées doivent être propres et secs et exempts de toute contamination.

*Supports neufs : décaper à l'abrasif projeté au standard SA 2.5 pour tous ce qui est acier et tôle noir...

*Supports anciens : égrenage grain 150 puis dépoussiérage. VEROVINYL PRIMER 666 convient pour recouvrir certains revêtements anciens adhérents et compatibles (il est nécessaire de procéder un essai de comptabilité sur une surface témoin)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Gris ,Brun rouge
- DENSITE : 1.4±0.05
- ASPECT : Mat
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 70±2%
- RENDEMENT THEORIQUE : 7 à 8m²/kg pour 40 µm
- RENDEMENT PRATIQUE :il est en fonction des supports, de la nature des pièces a peindre, des conditions climatique et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

- DILUTION : au diluant vinyl
 - Pistolet airless : diluer de 5 à 10 % au diluant vinyl.
 - Pistolet pneumatique : diluer de 10 à 20% au diluant vinyl.
 - Brosse ou rouleau : diluer de 0 à 5% au diluant vinyl.

EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 25kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.