

## AVEROCLOR FINITION (CAOUTCHOU CHLORE)

### PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVEROCLOR FINITION
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 8a
- NATURE : C'est un revêtement de finition à base de caoutchouc chlore.

### UTILISATION

AVEROCLOR FINITION est utilisé comme couche finale pour les systèmes caoutchoutés (réservoirs, charpentes,...) soumises aux intempéries et à des condensations acides, basique et saliné c'est-à-dire à toutes les ambiances acides et martines.

AVEROCLOR FINITION peut être appliqué sur des supports exposés à intérieur qu'à l'extérieur.

AVEROCLOR FINITION peut être appliqué comme finition pour un système de trois couches :

- 1ere couche : AVEROCLOR PRIMAIRE/HV
- 2ème couche : AVEROCLOR PRIMAIRE/HV
- 3ème couche : AVEROCLOR FINITION

Ainsi pour un système de deux couches :

- 1ère couche : AVEROCLOR PRIMAIRE/HV
- 2ème couche : AVEROCLOR FINITION

Les systèmes peuvent être mis sur des supports déjà traités :

\*Sur acier : après décapage au degré DS 2.5

\*Sur béton : après avoir éliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes

AVEROCLOR FINITION peut être appliqué :

\*A la brosse ou rouleau après dilution de 0 à 5% au diluant CA-CH selon la température ambiante du jour.

# SECTEUR : INDUSTRIEL

\*Au pistolet après dilution au diluant CA-CH de 5 à 15% selon la température ambiante du jour.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR :Gris ,Brun rouge ou nuancier ral.
- DENSITE : 1.25±0.05
- ASPECT : Satiné
- NOMBRE DE COMPOSANTS :1
- EPAISSEUR DU FILM :Film sec :35µm  
Film humide :70µm
- EXTRAIT SEC EN VOLUME :50%
  
- RENDEMENT :
  - Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.
  - Théorique : 8m<sup>2</sup>/kg

## EMBALLAGE

EST DE 20 KG.

## STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

## SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.