

SOLEPOX PISCINE

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : SOLEPOX PISCINE
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 6b.
- NATURE : C'est un revêtement époxydique à 2 composants spécialement utilisé pour piscine.

UTILISATION

C'est une couche de finition appliqué sur une surface préalablement préparée.

SOLEPOX PISCINE est destiné pour la protection des réservoirs d'eau en béton, acier et particulièrement pour piscine.

SOLEPOX PISCINE est recommandé pour tous réservoirs d'eau douce ou saline moyennant.

PREPARATION DE SURFACE

Pour la mise en œuvre on doit préparer la surface avant application du revêtement époxydique.

*Ciment et bétons neufs : élimination de la laitance puis dépoussiérage.

*Ciment et bétons usagés : effectuer un ponçage, éliminer les dépôts de calcaire pour créer une rugosité à la surface, puis dépoussiérer.

*Acier : décapage par projection d'abrasif puis dépoussiérer soigneusement.

APPLICATION

*Béton et ciments neufs

- Une couche SOLEPOX PRIMER (Séchage 24 heures)
- Deux couches AVEROPOX INTER-HV (Séchage 24 heures entre couche)
- Une couche SOLEPOX PISCINE non dilué.

*Béton et ciments anciens

- Une couche SOLEPOX PISCINE dilué de 5 à 10% au diluant époxy.

-Deux à trois couches de SOLEPOX PISCINE non dilué (Séchage 24 heures entre couches)

*Acier

-Une couche AVEROPOX PHZ PRIMER dilué 10 à 15% au diluant époxy (Séchage 24 heures)

-Une à deux couches AVEROPOX INTER-HV (Séchage 24 heures)

-Une couche de SOLEPOX PISCINE (Séchage 24 heures entre couches)

Pour la mise en eau on doit attendre la polymérisation totale de l'ensemble des couches soit un séchage de 7 jours environ.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanc et autres sur demande.
- DENSITE : 1.3 ± 0.05 DURCISSEUR : 0.92 ± 0.05 MELANGE : 1.25 ± 0.05
- ASPECT : Lisse et brillant.
- EXTRAIT SEC EN POIDS DU MELANGE : $61\pm 2\%$
- NOMBRE DE COMPOSANT : 2
- RAPPORT DE MELANGE EN POIDS : 76/24
- RENDEMENT THEORIQUE : 4 à 6 m²/kg pour 50 µm environ.
- RESISTANCE A L'EAU DOUCE ET L'EAU DE MER : Excellente.

EMBALLAGE

Kit de 18 kg :A :13.7 kg

B : 4.3 kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.