

SUPER NATIONAL LAQUE

DEFINITION

C'est une peinture email glycérophthalique non jaunissante.

UTILISATION

SUPER NATIONAL est utilisé sur tous supports métalliques apprêtes ou boiseries bien traitées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

SUPER NATIONAL est applicable sur :

- ✓ Acier
- ✓ Béton
- ✓ Bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanche, Rouge ou autres sur demande
- Aspect : Brillant
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,23 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 69 +/- 3% Blanc, 63+/-3% (Autre couleurs)
- Epaisseur recommandé : 60 µm sec
- Rendement Théorique : 10 à 12 m²/Kg à 60 µm.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Résistance aux rayures : Elevée.
- Résistance aux intempéries : Elevée.

SUPER NATIONAL LAQUE

PREPARATION DE SURFACE

Supports métalliques : Ponçage, dégraissage VEROFER puis appliquer de deux à trois couches.

Supports en bois : Enduire les irrégularités, puis poncer et appliquer une couche primaire VEROPRIM. Par la suite appliquer de deux à trois couches SUPER NATIONAL.

Béton, ciment, briques, plâtre, pierres : Ces supports seront propres, solides, secs et sains, exempt de toutes traces de moisissures et de remontées d'eau par capillarité.

APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : diluant essence térébenthine AVERO (Entre 0 et 10 %)
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	4 Heures	8 Heure	24 Heures	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente Nous consulter

Couche Suivante Nous consulter

SUPER NATIONAL LAQUE

CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE

1 KG

3 KG

20 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants