

VEROLITE

DEFINITION

C'est une peinture à base de pilolite copolymère acrylique en solution.

UTILISATION

VEROLITE est une peinture murale destinée pour l'intérieur et surfaces extérieurs qui sont soumises à des conditions climatiques sévères en atmosphère marine ou industrielle.

VEROLITE est applicable sur :

- ✓ Ciment
- ✓ Béton
- ✓ Briques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanche ou autres sur demande
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,4 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 72 +/- 3% Blanc
- Epaisseur recommandé : 60 µm sec
- Rendement Théorique : 4 à 8 m²/Kg selon la nature du support.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Résistance à la lumière et adhérence : Elevée.
- Résistance à la lumière : Excellente.
- VEROLITE est applicable en une couche (Dilution entre 10 et 15 %) ou en deux couches (0 à 5 %).

VEROLITE

PREPARATION DE SURFACE

Anciens supports : grattage, brossage et finalement dépoussiérage pour les anciens fonds farinant.

Nouveaux Supports : ponçage, dépoussiérage

APPLICATION

- ❖ Pistolet Airless : Recommandé
- ❖ Pistolet Conventionnel : Recommandé
- ❖ Brosse : Recommandée pour les retouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.
- ❖ Rouleau : Non recommandé
- ❖ Diluant : diluant synthétique 60-40 (Entre 0 et 15 %)
- ❖ Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- ❖ Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	1 Heures	8 Heures	24 Heures	-

COMPATIBILITE

Couche Précédente Lui-même.

Couche Suivante Lui-même.

VEROLITE

CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE

22 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants