

VEROPRIM



DEFINITION

Peinture d'impression glycérophthalique en phase solvant destiné pour tous supports.

UTILISATION

VEROPRIM est une couche d'impression universelle utilisé sur tous supports en bois et dérivées en intérieur qu'à l'extérieur et aussi sur supports enduits, plâtre et dérivés et anciennes peinture adhérentes et compatibles uniquement en intérieur.

Cette impression peut être recouvert après ponçage d'une finition AVERO tel que PROLAC (BRILLANT, SATINE ou MAT), VEROLAC, COLAC...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : BLANC et autre sur demande.
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,45 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 78 +/- 2%
- Séchage : 7 à 8 Heure.
- Recouvrable : 24 Heures.
- Rendement Théorique : 7 à 9 m² / Kg (selon la nature du support).
- Dilution : Diluant essence térébenthine entre 0 & 15% (selon l'application).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- VEROPRIM est une impression pénétrante et hydrofuge isolante
- Resistance à l'humidité : Bonne.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 4a.

VEROPRIM



PREPARATION DE SURFACE

Préparation des fonds doivent être conforme au DTU-59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées pour avoir un fond rugueux et prêt pour l'application de la peinture.

CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE

25 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable contenant du white spirit.
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin